

京都大学	博士 (工 学)	氏名	武野 光弘
論文題目	Studies on Electrode-slurry for Lithium-ion Batteries (リチウムイオン電池電極用スラリーに関する研究)		
<p>(論文内容の要旨)</p> <p>本論文は、リチウムイオン電池の合剤電極の性能に最も重要な影響を与える電極スラリーに関する研究について、レオロジー解析と交流インピーダンス法を組み合わせ、電極スラリーを調べた研究の成果をまとめたものであり、序論および5章で構成されている。</p> <p>序論では、リチウムイオン電池の内部抵抗について概説している。さらに、入出力特性を向上させるためには、電極の電子輸送に関する抵抗が十分に小さいことが求められることを示し、この電子輸送抵抗と電極スラリーとの相関性について記載している。電極スラリーは電池性能に直結するものであるが、その研究報告例は少ない。そこで、電極スラリーの重要性をあらためて示すことにより、本研究の目的と意義を述べている。</p> <p>第1章では、リチウムイオン電池電極用スラリーの電子伝導性を評価する手法を新しく開発した内容をまとめている。電極スラリーは、絶縁体の分散媒に導電剤が不連続で分散している構造のため、直流法では測定できない。そこで、交流インピーダンス法を用いる手法を開発した。電極面積と、スラリーの体積を既定して測定を行い、ナイキストプロットから電極スラリー中の電子伝導に由来する成分を抽出している。これにより、電極スラリーの体積抵抗率を計測できることを見出している。また、電極スラリーの電子伝導性は、導電剤として用いるアセチレンブラック (AB) の配合量に応じて向上することを示している。さらに電極スラリーのレオロジー解析により、電子伝導性が電極スラリー中のABのネットワーク構造により発現することを明らかにしている。ここで開発した手法を用いることで、電極スラリーの段階で、電池特性と相関する電子抵抗を評価することが可能になることも示している。</p> <p>第2章では、種々の導電剤炭素材料が電極スラリーの電子伝導に与える影響を検討している。導電剤が電極スラリー中および合剤電極内でどのような電子伝導経路を形成しているかに注目した。ストラクチャが非常に発達しているAB、繊維状で長距離の伝導経路が期待できる気相成長炭素繊維 (VGCF)、他の炭素材料と比べて良導体である微小黒鉛材料の電極スラリーや合剤電極の抵抗を、第1章で開発した手法を用いて調べ、形状や電子伝導性の違いや挙動の関係について調べている。その結果、電極スラリーでは、黒鉛が最も電子伝導性が低く、ABとVGCFは同程度であった。また、黒鉛は添加量を増加しても体積抵抗率は大きく変化せず、ABとVGCFではその変化が顕著であった。これは、ABではアグリゲートからなるアグロメレートが、VGCFでは炭素繊維の絡み合いによりそれぞれ導電ネットワークが形成されるが、黒鉛では電子伝導経路が電極スラリー中では増加していないことをレオロジー解析と合わせて明らかにしている。また、合剤電極の電子伝導性は、導電ネットワーク構造が乏しい場合、体積抵抗率のばらつきとして現れるが、電極スラリーで体積抵抗率が高い黒鉛を用いた場合では、実際の電池系を想定して圧縮すると、ABを用いた場合よりも合剤電極では体積抵抗率が小さくなる場合があるため、電極スラリーの状態での導電ネットワーク構造を評価することが重要であることを明確にしている。</p> <p>第3章では、リチウムイオン電池正極合剤電極の混合プロセスが電池性能に与える影響について調べている。ABと活物質を高粘性の状態ですせん断力をかけて混合する場合と、ABと活物質を低粘性の状態です別々に分散して、混合するプロセスの比較を行っている。高粘性の状態です混合すると電池の内部抵抗が高くなり、電極スラリー中での導電剤の微細構造が混合プロセスにより大きく異なることが示されている。また、この場合、電極スラリーや合剤電極の電子抵抗も高く、レオロジー解析の結</p>			

京都大学	博士（工 学）	氏名	武野 光弘
<p>果から、ABのネットワーク構造が破壊されていることが明らかにしている。合剤電極の走査型電子顕微鏡観察から、ABの大きな凝集塊が確認され、ABの静電反発で分布していたアグリゲートが、高いせん断エネルギーで衝突して凝集することを示した。一方で、ABと活物質を低粘性の状態で別々に分散した後、混合した場合は、最終的に高粘性となるが、導電ネットワーク構造が発達していた。これらにより、混合プロセスの違いを電極スラリーの段階で評価し、電池の内部抵抗を予測できることを見出している。</p> <p>第4章では、電極スラリーの調製中間段階の電子伝導度を解析している。電極スラリーの調製プロセス中間段階での導電ネットワークの変化は、合剤電極の抵抗では捉えられないが、本手法では混合による変化を捉えることができ、電池の内部抵抗との相関も確認できた。また、固形分濃度の違いでの体積抵抗率の変化を解析することで、電極スラリーの導電剤の見かけの体積に応じて電子伝導性が変化することを見出し、任意の固形分濃度の電子伝導性を混合途中で解析できることを示している。</p> <p>第5章では、合剤電極における導電剤の電子抵抗が電池の内部抵抗としてどのように影響するかを詳細に解析している。導電ネットワーク構造の異なるAB、微小黒鉛、およびそれらを混合した導電剤を用いた合剤電極の内部抵抗について、直流抵抗評価法と交流インピーダンス法を用いて調べた。対称セルの温度違いでの交流インピーダンス解析を用いることで、電子移動と、電荷移動に由来する抵抗の分離が可能であることを見出し、また、合剤電極における活物質の導電剤の接触抵抗が電池特性に与える影響を、伝送線モデルを用いて明らかにしている。</p>			

調査委員 (主査)	京都大学大学院工学研究科 教授 安部 武志 京都大学大学院工学研究科 教授 阿部 竜 京都大学大学院工学研究科 教授 作花 哲夫
--------------	---