

京都大学	博士（工学）	氏名	Ahmad Afandi			
論文題目	Development of Fe-based Superalloys Strengthened by the γ' Phase (γ' 相で強化した Fe 基超合金の開発)					
(論文内容の要旨)						
<p>本論文は、Fe-Ni-Ge 三元系合金のオーステナイト(γ)相と L1₂型金属間化合物(γ')相近傍の相平衡を調べ、γ'相が γ 相中に cube-on-cube 方位関係で立方体状に析出した γ/γ' 整合 2 相組織の形成が可能となる合金組成、熱処理条件などを確立し、その力学特性や耐酸化特性などを系統的に調査し、新規な Fe 基超合金について合金設計指針の提案と実証を行った結果を取り纏めたものであり、5 章からなっている。</p>						
<p>第 1 章は序論であり、本研究の研究背景および研究方針について纏められている。火力発電所などで用いられているタービンの熱効率の向上にはタービン入り口温度の上昇が有効であるが、現在これに使われている耐熱構造材料は Ni 基超合金であり、大変高価である。安価な Fe を主要元素とした耐熱合金も実用されているが、Ni 基超合金に比べれば耐用温度は遙かに低い。従来の Fe 基耐熱合金の耐用温度を大幅に上昇することができれば、タービン等の燃焼機関の多くの部材を安価な Fe 基超合金で着替え、熱効率の向上を図ることができる。しかし、γ'相で強化した Fe 合金を作ろうとすると、Fe に富む合金組成では γ'相は 10%程度の体積分率にしかできず、これまで開発の成功例はない。本研究は、Fe-Ni-Ge 三元系合金に着目し、γ 相と γ'相近傍の相平衡を調査し、その力学特性や耐酸化特性などを系統的に調査することにより、γ'相が γ 相中に cube-on-cube 方位関係で立方体状に析出した γ/γ' 整合 2 相組織を有する新規な Fe 基超合金の合金設計指針を得ることを目的とするものである。</p>						
<p>第 2 章では、Fe-Ni-Ge 三元系合金の 1100, 1000, 800, 650°C での γ 相と γ'相近傍の相平衡を調査する方法とその結果が纏められている。γ 相と γ'相の二相領域は Ni リッチ側から Fe リッチ組成に向かって広い組成範囲にわたって広がっており、γ 相、γ'相と DO₃相からなる三相三角形が Fe リッチ組成で出現により閉じる。この三相三角形近傍の組成が有望組成となるが、この三相三角形の存在する合金組成も温度とともに変化する。さらに、γ'相が γ 相中に cube-on-cube 方位関係で立方体状に析出した γ/γ' 整合 2 相組織を得るには、高温で γ 相単相となり（溶体化処理）、それより低い温度で γ 相と γ'相の二相となり（時効処理）、その温度間でこの二相以外の相が出現しないことが必須であり、このような条件から合金組成と熱処理（溶体化処理および時効処理）条件の最適化を行い、Fe がリッチな化学組成で γ'相が γ 相中に cube-on-cube 方位関係で立方体状に析出した γ/γ' 整合 2 相組織を得る条件を確立した。この最適化学組成では、γ'相の体積率は 700°C で 63% と大きく、800°C まで温度が上昇してもなお 45% という大きな値を示した。700°C での γ 相と γ'相の格子ミスフィットは -0.273% と先進 Ni 基超合金のそれと同等の値で、格子ミスフィットにより γ 相の強化が達成できている可能性を示唆する。上記のように新規な Fe 基超合金足りうる Fe がリッチな化学組成で γ'相が γ 相中に cube-on-cube 方位関係で立方体状に析出した γ/γ' 整合 2 相組織を得る条件を明らかにしている。</p>						

京都大学	博士（工学）	氏名	Ahmad Afandi
<p>第3章では、最適化学組成近傍のFe-Ni-Ge三元系合金について圧縮及び引張変形により調査した力学特性の結果が纏められている。溶解後、γ/γ'整合2相組織を得る条件で熱処理した多結晶および単結晶を供試材としている。単結晶作製方法についても最適化が行われている。室温では400~500 MPaもの高い降伏応力を示した後、50%もの大きな引張伸びを示す。この降伏応力は、従来のFe系耐熱合金(SUS314, SUS316)よりも150~200 MPaも高い。この降伏応力は700°C程度までほぼ一定に保たれ、それ以上の温度ではやや急激に減少する。この高温での降伏応力の減少はγ'相の体積率の減少と関連していると考えられ、γ'相の体積率の減少を抑制する添加元素などにより軽減できると提案している。</p>			
<p>第4章では、合金組織、力学特性に及ぼす合金元素添加の影響について纏めている。調査を行った添加元素は、V, Nb, Ta, W, Mo, Ti, Coである。800°Cを中心として相平衡を調べ、添加元素の固溶度やγ'相の体積率の変化などを調査している。γ'相の体積率を増大させるにはTaの添加が最も効果的であるが、γ相とγ'相の格子ミスマッチの値はゼロに近づき、γ'相析出物の形状が立方体から球状へと変化する。また、Ta以外の個々の添加元素の影響について解明している。</p>			
<p>第5章は結論であり、本論文で得られた成果について要約するとともに、将来の合金設計についての提言を行っている。</p>			