

色中心の分光吸収に関する工夫とその X 線着色への応用

荒 木 健 治

色中心の光化学反応や結晶の X 線着色などは強い温度依存性を示す。そこで一枚の結晶に温度勾配をつけることにより種々の温度を実現し、これにより温度に関して準連続的に処理後の色中心の濃度を測定する装置を試作した。又この装置を用いて、 $-160^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ 間において X 線着色による F 中心の生成の温度依存性を純粋な KCl 結晶，種々の不純物 (Sr^{++} , Ca^{++} , Cd^{++} , Ag^{+}) を含む KCl 結晶について測定した。その結果、不純物の種類によつて特徴的な種々の着色の温度依存性曲線が得られた。それによると、 Sr^{++} , Ca^{++} は増感作用を示めし、 Cd^{++} は寧ろ抑制作用を示すことがわかつた。又 P.V. Mitchell の線に沿つて、上述の曲線を解析し、着色の温度依存性を定量的に説明した。アルカリ土類イオン不純物の増感作用について Hayes の機構がある。 Ca^{++} , Sr^{++} の場合、Hayes 機構を裏付けるものとして、X 線着色に於いて Modified Känzig の生成が ESR により観測されて居る。二の場合、 Cd^{++} のものについて観測されないのは溶解度の小さいためであろうと説明されて居るが、当実験に於ける Cd^{++} の挙動を考えると、寧ろその性格に基因するものと思われる。

I. 低温ワイセンベルグカメラの製作

II. $(\text{NH}_4)_2\text{Cd}_2(\text{SO}_4)_3$ の強誘電的相転移の X 線的研究

山 口 泰 男

I. 低温領域での、結晶構造を研究するための X 線カメラで、多少複雑なものの構造解析を行うことを目的とする。温度は液体ヘリウム温度まで下げることがで